

**Pittura opaca per pareti e soffitti interni**

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).

Il prodotto Professional 01 contiene al massimo 2 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura murale per interni, a base di copolimeri vinilici, dotata di ottime caratteristiche di traspirabilità, eccellente copertura e punto di bianco, particolarmente indicata per uso professionale.

Ideale per il trattamento di soffitti e pareti di tutti gli ambienti interni dove è richiesta una buona traspirabilità.

Aspetto del film opaco, maschera bene le imperfezioni del supporto.

CICLO APPLICATIVO**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con SANIFIX DISINFETTANTE ANTIMUFFA Presidio Medico Chirurgico Reg. 18997 del Ministero della Salute. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.

Muri nuovi con finitura a "civile": spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE.

Eliminare la polvere ed applicare JUFOND ACRYL o JUFOND ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

Muri nuovi a base gesso e cartongesso: spazzolare o stuccare con JUSTUCK o RIEMPSTUCK. Carteggiare, spolverare e isolare con JUFOND ACRYL o JUFOND ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE (civile) o JUSTUCK o RIEMPSTUCK (su supporti lisci a gesso). Spolverare e applicare JUFOND ACRYL o JUFOND ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

Su premiscelati, applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente inodore PONTE DI ANCORAGGIO o meglio FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO AL SOLVENTE

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **PROFESSIONAL 01** con un intervallo di circa 5 - 6 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

* Le diluizioni indicate devono intendersi teoriche e possono variare in funzione dell'assorbimento del supporto.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione dell'idropittura traspirante per interni **PROFESSIONAL 01** mediante pennello, rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
10-12		ACQUA		ACQUA		* 1° strato: fino al 60% 2° strato: fino al 50%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		1,76 ± 0,02		* 1° strato: fino al 60% 2° strato: fino al 50%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO		30'		=		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO/SI		4 – 5 ORE		100000 cps		SI	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI= 1.5-1.7 mm PRESS. 2,5-3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	
24 MESI		5 - 6 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.