SMALTO AD ACQUA HP SATINATO

B – 01 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV

Pittura per finiture e rivestimenti interni ed esterni di legno e metallo
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).
Il prodotto SMALTO AD ACQUA HP SATINATO contiene al massimo 30 g/l COV

CARATTERISTICHE

SMALTO AD ACQUA HP SATINATO è uno smalto acrili-uretanico all'acqua estremamente versatile e di facile impiego, idoneo alla verniciatura all'interno e all'esterno sui più svariati supporti quali legno, metalli in genere (inclusi termosifoni in ghisa e alluminio), plastica (PVC) e su superfici murarie interne, purché opportunamente trattati prima dell'applicazione con idoneo primer/fondo di preparazione.
SMALTO AD ACQUA HP SATINATO non è nocivo, privo di odori sgradevoli e non ingiallisce. Può essere utilizzato in ambienti come camere per bambini, scuole, asili, ospedali, poiché conforme alla normativa HACCP. E' dotato di ottima distensione, pennellabilità e grande capacità di adesione al supporto, caratteristiche che lo rendono ideale anche per utilizzatori non professionisti. Rispetto ai tradizionali smalti a solvente, SMALTO AD ACQUA HP SATINATO contribuisce alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.
Può essere applicato tal quale; se necessario può essere diluito con acqua. Di facile applicazione a pennello, rullo e spruzzo.
L'applicazione a pennello è preferibile su superfici irruvidite perché permette una migliore adesione al supporto e fra gli strati; il rullo è consigliato per superfici estese. Trattandosi di prodotto all'acqua è opportuno evitare l'applicazione in ambienti ad alto tasso di umidità e con temperature inferiori a + 10°C. Per lo stesso motivo è consigliabile una buona aerazione dei locali durante il periodo di essiccazione.
Valore di brillantezza secondo ISO 2813: > 35 gloss (satinato).

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE SUPPORTI
Ferro:
Rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchie pitture non aderenti, carteggiare, spolverare accuratamente. Applicare due mani di FONDO SPECIALE AD ACQUA e lasciare asciugare perfettamente per almeno 8 ore, carteggiando il supporto tra una mano e l'altra.
Alluminio:
Preparare il supporto con 2 mani di FONDO SPECIALE AD ACQUA e procedere con due mani di smalto carteggiando tra una mano e l'altro. In interno è possibile stendere il prodotto direttamente sul supporto, previa carteggiatura dello stesso
Legno nuovo:
Stuccare eventuali buchi o imperfezioni con lo stucco RIEMPSTUCK in polvere o RIVOSTUCK in pasta (solo per applicazioni all'interno), lasciare asciugare, carteggiare e spolverare accuratamente. Applicare uno o due mani di FONDO OPACO AD ACQUA e lasciare asciugare perfettamente per almeno 8 ore.
Legno già verniciato:
Se in cattive condizioni, rimuovere le vecchie pitture, quindi trattare come legno nuovo; se in buone condizioni carteggiare e spolverare accuratamente.
Lamiera zincata:
Sgrassare il supporto, stendere 2 mani con FONDO SPECIALE AD ACQUA, lasciare asciugare perfettamente e procedere con la stesura di due mani di finitura, lasciando asciugare perfettamente (circa 6 ore) carteggiando tra una mano e l'altra.
PVC:

Carteggiare con mano leggera il supporto, stendere 2 mani con FONDO SPECIALE AD ACQUA, procedere con la stesura dello smalto, lasciando asciugare perfettamente (circa 6 ore) carteggiando tra una mano e l'altra.

Rasature a gesso:

Applicare una mano di JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1 e procedere poi la stesura della finitura.

Intonaco a civile:

Applicare una mano di PRIMER ACRILICO D1 e procedere poi con la stesura della finitura.

APPLICAZIONE

A rullo e pennello, diluire con acqua al 10%. Per le basi DD e TR diluire al 5%.

A spruzzo ad aria 10%, Ø ugelli=2 mm, pressione = 2,5 atm

FINITURA

Applicare due mani di SMALTO AD ACQUA HP SATINATO con intervallo di almeno 6 ore.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno o più strati di SMALTO AD ACQUA HP SATINATO allo spessore di 35 Micron ciascuno su fondi opportunamente predisposti, carteggiando tra una mano e l'altra.

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	**DILUENTE**	**PULIZIA ATTREZZI**	**APPLICAZIONE A RULLO**
12 mq/l	ACQUA	ACQUA	BIANCOBASEBB/TT 10 % BASE DD/TR 5%
ASPETTO E FINITURA	**FUORI POLVERE**	**PESO SPECIFICO (Kg/l)**	**APPLICAZIONE A PENNELLO**
SATINATO	1 – 2 ORE	1,27 ± 0,03	BIANCOBASEBB/TT 10 % BASE DD/TR 5%
COLORI	**SECCO AL TATTO**	**SOLIDI IN VOLUME**	**APPLICAZIONE A SPATOLA**
BIANCO / TINTE PRONTE	2 - 3 ORE	38 ± 2	=
ESTERNI / INTERNI	**SECCO IN PROFONDITA'**	**VISCOSITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA**
SI / SI	18 - 24 ORE	87 K.U. ± 3%	10 % Ø UGELLI: 2 mm PRESSIONE: 2,5 atm
VITA DI STOCCAGGIO	**SOVRAVERNICIABILITA'**	**TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS**
24 MESI	8 ORE	=	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it