SMALTO PER TERMOSIFONI

B – 02 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV	Pittura per finiture e rivestimenti interni ed esterni di legno e metallo Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010) Il prodotto SMALTO PER TERMOSIFONI contiene al massimo 40 g/l COV
CARATTERISTICHE	Smalto acrilico satinato appositamente studiato per l'applicazione su termosifoni e pannelli radianti in ferro e ghisa, alluminio e leghe leggere. Non ingiallisce, inodore, diluibile con acqua, rapida essiccazione. Trattandosi di prodotto all'acqua è opportuno evitare l'applicazione in ambienti ad alto tasso di umidità e con temperature inferiori a + 10°C. Per lo stesso motivo è consigliabile una buona aerazione dei locali durante il periodo di essiccazione.
CICLO APPLICATIVO	**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI** **Ferro e Ghisa**: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, carteggiare e spolverare. Applicare una o due mani di un comune convertitore di ruggine ad acqua facilmente reperibile sul mercato. Dopo aver rimosso eventuali residui di convertitore e ripulito bene il supporto, applicare una mano di FONDO SPECIALE AD ACQUA, lasciare asciugare perfettamente per almeno 8 ore. **Alluminio e leghe leggere**: sgrassare accuratamente con idonei tensioattivi, applicare una mano di FONDO SPECIALE AD ACQUA, lasciare asciugare perfettamente per almeno 8 ore. **FINITURA** Applicare due mani di SMALTO PER TERMOSIFONI con un intervallo di almeno 8 ore una dall'altra.
AVVERTENZE	Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di due strati allo spessore di 25 Micron ciascuno di SMALTO PER TERMOSIFONI a base di resina acrilica non ingiallente e pigmenti resistenti, su fondi opportunamente predisposti.

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 mq/l	ACQUA	ACQUA	5 – 10 %
ASPETTO E FINITURA	**FUORI POLVERE**	**PESO SPECIFICO (Kg/l)**	**APPLICAZIONE A PENNELLO**
SATINATO	2 – 3 ORE	1,2	5 – 10 %
COLORI	**SECCO AL TATTO**	**SOLIDI IN VOLUME**	**APPLICAZIONE A SPATOLA**
BIANCO / TINTE PRONTE	5 ORE	38	=
ESTERNI / INTERNI	**SECCO IN PROFONDITA'**	**VISCOSITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA**
NO / SI	24 ORE	95 K.U.	10 % Ø UGELLI: 2,5 mm PRESSIONE: 2 atm
VITA DI STOCCAGGIO	**SOVRAVERNICIABILITA'**	**TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS**
24 MESI	8 ORE	=	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com