SOL 99 – SMALTO LUCIDO PER INTERNI ED ESTERNI

B – 13 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV	Pittura monocomponente ad alte prestazioni Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/d): 300 g/l (2010) Il prodotto SOL 99 contiene al massimo 300 g/l COV
CARATTERISTICHE	Smalto sintetico lucido per legno e ferro. Altamente coprente, resistente all'usura del tempo ed agli agenti atmosferici, di facile stesura. Le sue caratteristiche, la finitura lucida e la possibilità di colorazione al tintometro lo rendono ideale per la protezione e decorazione di elementi sia in interno che in esterno. Valore di brillantezza secondo ISO 2813: > 90 gloss (brillante).
CICLO APPLICATIVO	**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI** **Ferro**: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, utilizzare se necessario un comune convertitore di ruggine e spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare. Applicare due mani di ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA MINIO o ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA o ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA, lasciare asciugare per almeno 24 ore. **Lamiera zincata**: pulire i sali di zinco, sgrassare accuratamente con solvente o con idonei tensioattivi, applicare una mano di FONDO SPECIALE A SOLVENTE, lasciare asciugare per almeno 24 ore. **PVC**: sgrassare accuratamente, applicare una mano di FONDO SPECIALE A SOLVENTE, lasciare asciugare perfettamente per almeno 24 ore. **Legno nuovo**: stuccare eventuali buchi con stucco idoneo, lasciare asciugare carteggiare e spolverare. **Legno già verniciato**: se in cattive condizioni rimuovere le vecchie pitture e carteggiare, se in buone condizioni, sgrassare e carteggiare. Applicare una o due mani di FONDO OPACO PER LEGNO E MURI all'interno o di ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA all'esterno, lasciare asciugare per almeno 24 ore. **FINITURA** Applicare due mani di SOL 99 con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.
AVVERTENZE	Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione in due strati di 35 Micron ciascuno su fondi opportunamente predisposti di SOL 99, smalto sintetico lucido e pigmenti altamente selezionati.

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
14 mq/l	DILUENTE SINTETICO	DILUENTE SINTETICO	MAX 5 %
ASPETTO E FINITURA	**FUORI POLVERE**	**PESO SPECIFICO (Kg/l)**	**APPLICAZIONE A PENNELLO**
LUCIDO	2 – 3 ORE	0,95 – 1,1	MAX 5 %
COLORI	**SECCO AL TATTO**	**SOLIDI IN VOLUME**	**APPLICAZIONE A SPATOLA**
BIANCO /	6 – 7 ORE	56 ± 3	=
ESTERNI / INTERNI	**SECCO IN PROFONDITA'**	**VISCOSITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA**
SI / SI	24 ORE	85 - 90 K.U.	=
VITA DI STOCCAGGIO	**SOVRAVERNICIABILITA'**	**TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS**
36 MESI	24 ORE	35 °C	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it