SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE

B – 19 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV	Pittura monocomponente ad alte prestazioni Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/i): 500 g/l (2010) Il prodotto SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE contiene al massimo 500 g/l COV
CARATTERISTICHE	Smalto sintetico a base di resina alchidica modificata. Nuova formula esente da piombo e cromati. Dotato di ottima durezza, resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici, essicca rapidamente a temperatura ambiente, particolarmente indicato per uso industriale, idoneo per macchine agricole, veicoli industriali, manufatti di ogni genere. Disponibile anche nel colore alluminio e nero, e negli effetti opaco. Valore di brillantezza ISO 2813 versione Brillante: > 90 gloss; Versione Opaca:10-20 gloss
CICLO APPLICATIVO	**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI** **Ferro**: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, utilizzare se necessario un comune convertitore di ruggine e spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con idonei tensioattivi, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare. Applicare una o due mani di FONDO UNIVERSALE A RAPIDA ESSICCAZIONE entro 7 ore oppure dopo 24 ore. **Lamiera zincata**: pulire i sali di zinco, sgrassare accuratamente con solvente o con idonei tensioattivi, applicare una mano di PRIMER SPECIALE A SOLVENTE, lasciare asciugare per almeno 24 ore. **FINITURA** Rispettare rigorosamente i tempi di ricopertura indicati nelle schede tecniche dei fondi e applicare due mani di SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE allo spessore di 25 microns secchi per mano e con un intervallo di tempo fissato entro 7 ore.
AVVERTENZE	Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C. Per ottenere un aspetto satinato oppure opaco aggiungere un quantitativo variabile tra il 5 % e il 20 % massimo di PASTA OPACANTE.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione in due strati di 25 Microns ciascuno su fondi opportunamente predisposti di SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE, smalto a base di resina alchidica medio olio e pigmenti altamente selezionati.

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
10 mq/l	DILUENTE NITRO	DILUENTE NITRO	=
ASPETTO E FINITURA	**FUORI POLVERE**	**PESO SPECIFICO (Kg/l)**	**APPLICAZIONE A PENNELLO**
BRILLANTE / OPACO	10 – 15 MINUTI	1 – 1,2	MAX 10 %
COLORI	**SECCO AL TATTO**	**SOLIDI IN VOLUME**	**APPLICAZIONE A SPATOLA**
BIANCO / NERO /	30 – 40 MINUTI	50 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	**SECCO IN PROFONDITA'**	**VISCOSITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA**
SI / SI	24 ORE	120'' FORD 4	=
VITA DI STOCCAGGIO	**SOVRAVERNICIABILITA'**	**TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS**
36 MESI	ENTRO 7 ORE O DOPO 24 ORE	35 °C	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it