BOL 21 HP SMALTO EXTRABRILLANTE

B – 40 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV	Pittura monocomponente ad alte prestazioni Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/i): 500 g/l (2010) Il prodotto BOL 21 HP SMALTO EXTRABRILLANTE contiene al massimo 500 g/l COV
CARATTERISTICHE	Smalto alchidico-uretanico extra-brillante per legno e ferro formulato con particolari additivi che garantiscono un'elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e all'usura del tempo. Altamente coprente, di facile utilizzo e pennellabilità è ideale sia per un utilizzo professionale che per l'utilizzatore meno esperto. La sua speciale formulazione e la possibilità di colorarlo al tintometro, rende le finiture di alto valore estetico. Valore di brillantezza secondo ISO 2813 > 90 gloss(brillante).
CICLO APPLICATIVO	**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI** **Ferro**: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, utilizzare se necessario un comune convertitore di ruggine e spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare. Applicare due mani di ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA MINIO o ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA o ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA, lasciare asciugare per almeno 24 ore, carteggiare e spolverare applicare una o due mani di SOTTOSMALTO. **Lamiera zincata**: pulire i sali di zinco, sgrassare accuratamente con solvente o con idonei tensioattivi, applicare una mano di FONDO SPECIALE A SOLVENTE, lasciare asciugare per almeno 24 ore. **PVC**: sgrassare accuratamente, applicare una mano di FONDO SPECIALE A SOLVENTE, lasciare asciugare perfettamente per almeno 24 ore. **Legno nuovo**: stuccare eventuali buchi con stucco in polvere RIEMPSTUCK, lasciare asciugare carteggiare e spolverare. **Legno già verniciato**: se in cattive condizioni rimuovere le vecchie pitture e carteggiare, se in buone condizioni, sgrassare e carteggiare. Applicare una o due mani di FONDO OPACO PER LEGNO E MURI all'interno o di ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA all'esterno, lasciare asciugare per almeno 24 ore. **FINITURA** Applicare due mani di BOL 21 HP SMALTO EXTRABRILLANTE con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.
AVVERTENZE	Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione in due strati di 35 Micron ciascuno su fondi opportunamente predisposti di BOL 21 HP SMALTO EXTRABRILLANTE, smalto con resina sintetica e pigmenti altamente selezionati.

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
16 mq/l	DILUENTE SINTETICO	DILUENTE SINTETICO	MAX 5 %
ASPETTO E FINITURA	**FUORI POLVERE**	**PESO SPECIFICO (Kg/l)**	**APPLICAZIONE A PENNELLO**
EXTRABRILLANTE	2 – 3 ORE	1,18 ± 0,02	MAX 5 %
COLORI	**SECCO AL TATTO**	**SOLIDI IN VOLUME**	**APPLICAZIONE A SPATOLA**
BIANCO WHITE SUPERIOR / TINTE PRONTE / J SYSTEM	5 – 6 ORE	55 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	**SECCO IN PROFONDITA'**	**VISCOSITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA**
SI / SI	24 ORE	90 ± 5 K.U.	=
VITA DI STOCCAGGIO	**SOVRAVERNICIABILITA'**	**TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS**
36 MESI	24 ORE	35 °C	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it