FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE

D – 06 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV	Primer Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/g): 30 g/l (2010) Il prodotto FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE contiene al massimo 5 g/l COV
CARATTERISTICHE	Fondo riempitivo pigmentato a base minerale per la preparazione dei supporti nei sistemi ai silicati, calce e silossanici. Consigliato per il trattamento dei fondi con discontinuità di assorbimento dovuto a rappezzi o lievi irregolarità strutturali. Granulometria ~ 0.2 mm. Ideale come fondo di collegamento, qualora fosse necessaria l'applicazione di prodotti di natura minerale su supporti già trattati anche con finiture sintetiche ben ancorate.
CICLO APPLICATIVO	**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI** Intonaci idonei a base di calce aerea, calce idraulica, calce/cemento, intonaci finiti con pitture e rivestimenti. **Supporti non trattati e poco assorbenti**: applicare una mano di fissativo specifico in relazione alla tipologia del ciclo scelto. **Supporti trattati con vecchie pitture o rivestimenti sintetici o minerali**: si consiglia di eliminare completamente le vecchie pitture e/o i rivestimenti. **PREPARAZIONE E FINITURA** Applicare una o due mani di FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE, preferibilmente applicato a pennello, incrociando le passate per migliorare e mascherare già dalle prime mani del ciclo le piccole irregolarità del supporto. Dopo almeno 12 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.
AVVERTENZE	Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione del FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE, fondo riempitivo pigmentato, mediante pennello, rullo, per interni ed esterni.

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
4 – 7 mq/l	ACQUA	ACQUA	SCONSIGLIATO
ASPETTO E FINITURA	**FUORI POLVERE**	**PESO SPECIFICO (Kg/l)**	**APPLICAZIONE A PENNELLO**
OPACO	=	1,4 ± 0,02	PRONTO ALL'USO (MAX 5% solo se necessario)
COLORI	**SECCO AL TATTO**	**SOLIDI IN VOLUME**	**APPLICAZIONE A SPATOLA**
BIANCO	4 – 5 ORE	=	=
ESTERNI / INTERNI	**SECCO IN PROFONDITA'**	**VISCOSITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA**
SI / SI	12 ORE	=	=
VITA DI STOCCAGGIO	**SOVRAVERNICIABILITA'**	**TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS**
24 MESI	12 ORE	=	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it