CASABLANCA TERMOISOLANTE

E – 23 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV	Pittura opaca per pareti e soffitti interni Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010) Il prodotto CASABLANCA TERMOISOLANTE contiene al massimo 30 g/l COV
CARATTERISTICHE	Pittura traspirante idrorepellente con proprietà termoisolanti, ideale per tutti gli ambienti domestici soggetti a formazione di condensa. I suoi particolari principi attivi che le conferiscono una elevatissima resistenza alle muffe, anche in condizioni ambientali severe. Caratterizzata da un eccezionale potere riempitivo. Idrorepellente e termoisolante, riduce la dispersione di calore dalle pareti. Limita il degrado estetico e di natura organica, causati da ponti termici e da umidità da condensa e la dispersione di calore. L'Istituto di Fisica Tecnica della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bologna attesta che Casablanca Termoisolante ci porta ad avere i seguenti dati: conduttanza: pannello non trattato 26,8 W/m2K - pannello trattato 9,9 W/m2K; differenza di temperatura tra le due facce del pannello: 4,8 °C pannello non trattato - pannello trattato 8,5°C.
CICLO APPLICATIVO	**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI** In generale i supporti devono essere maturi, puliti e ben asciutti. In caso di presenza di muffe ed efflorescenze trattare con appositi prodotti rimuovendo tutta la muffa presente. **Pareti nuove con finitura a civile, gesso e cartongesso**: in caso di superfici irregolari procedere con il livellamento delle stesse utilizzando lo stucco in polvere RIEMPSTUCK oppure RIVOSTUCK stucco in pasta. Se i supporti risultano molto assorbenti si consiglia di applicare una mano di fissativo isolante JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1. **Pareti già trattate con pitture traspiranti**: rimuovere accuratamente dalla superficie eventuali frammenti di intonaco poco aderenti o sfarinanti. Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK oppure RIVOSTUCK stucco in pasta, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1. **Pareti già trattate con pitture lavabili**: Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK oppure RIVOSTUCK stucco in pasta, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1. **FINITURA** Per finiture lisce applicare due o più mani di CASABLANCA TERMOISOLANTE con un intervallo di 5-6 ore una dall'altra. L'effetto leggermente bucciato si ottiene diluendo la pittura con acqua al 15% e applicando almeno due mani con rullo a pelo corto (spessore di 300-400 microns). L'effetto bucciato si ottiene distribuendo la pittura non diluita, in modo uniforme con pennello e rullando la superficie con apposito rullo (spessore 500-1000 microns).
AVVERTENZE	Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C. Diluizioni superiori al 15% danneggiano gravemente il prodotto. L'applicazione di idropitture elimina l'effetto di isolamento termico del prodotto.
VOCE DI	Applicazione della pittura all'acqua ad alto spessore con proprietà termoisolanti

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

CAPITOLATO

CASABLANCA TERMOISOLANTE, a base di resine e cariche espanse, su fondi opportunamente predisposti.

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
4 mq/l	ACQUA	ACQUA	MAX 15 % IN VOLUME
ASPETTO E FINITURA	**FUORI POLVERE**	**PESO SPECIFICO (Kg/l)**	**APPLICAZIONE A PENNELLO**
OPACO	=	0,85 ± 0,02	MAX 15 % IN VOLUME
COLORI	**SECCO AL TATTO**	**SOLIDI IN VOLUME**	**APPLICAZIONE A SPATOLA**
BIANCO /	1 ORA	=	=
ESTERNI / INTERNI	**SECCO IN PROFONDITA'**	**VISCOSITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA**
NO / SI	3 - 5 ORE	130 ± 5 KU	=
VITA DI STOCCAGGIO	**SOVRAVERNICIABILITA'**	**TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS**
24 MESI	5 - 6 ORE	=	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com