

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/i): 140 g/l (2010).

Il prodotto Vernice poliuretanicata satinata ad acqua contiene al massimo 20 g/l COV.

### CARATTERISTICHE

Vernice acrilica-poliuretanicata monocomponente all'acqua per la finitura di superfici in legno. Particolarmente indicata per ogni tipo di parquet in legno. Eccezionale trasparenza, di facile applicazione a pennello e a rullo. Aspetto satinato (50 °gloss). Per uso interno.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Tutti i supporti da trattare e trattati, prima della successiva sovrapposizione, devono essere puliti, asciutti e stagionati.

Levigare le superfici per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, silicone e vecchie vernici. Rimuovere accuratamente la polvere di levigatura.

Applicare una mano di **Fondo turapori all'acqua** a pennello o a rullo.

Dopo 12 ore carteggiare, aspirare con cura la polvere di carteggiatura ed eliminare eventuali residui con un panno antistatico.

#### FINITURA

Applicare 2 o 3 mani di **VERNICE POLIURETANICA SATINATA AD ACQUA** a distanza di 6 – 12 ore una dall'altra. Carteggiare leggermente con carta abrasiva tra una mano e l'altra.


















### AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10°C e su superfici esposte al sole. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5°C.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno o due strati di **VERNICE POLIURETANICA SATINATA AD ACQUA**.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA		ACQUA E SAPONE		PRONTO ALL'USO	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
SATINATO		30 MINUTI		1,00		PRONTO ALL'USO	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a straccio	
INCOLORE		1 ORA		20		PRONTO ALL'USO	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
INTERNI		48-72 ORE		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità				=	
24 MESI		=					

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.jcolors.com