

Primer.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/g): 30 g/l (2010).

Il prodotto Woody Frenafungo contiene al massimo 30 g/l COV.

CARATTERISTICHE

WOODY FRENAFUNGO: è un prodotto di fondo monocomponente ad acqua per interno ed esterno, a base di polimeri acrilici ibridi microporosi di color "Abete Naturale", ideato per il trattamento ed il ripristino del legno ammalorato e degradato dal tempo, al fine di ricostituire il "bio-ono" che possedeva in origine.

E' protetto dall'attacco di funghi e muffe e batteri cromogeni, responsabili della demolizione della lignina (Blue & Rot Stain).

WOODY FRENAFUNGO: non fa spessore quindi ridona ed esalta la venatura del legno (ciclo a poro aperto) restituendo così al manufatto un consono aspetto protettivo ed estetico.

WOODY FRENAFUNGO: è ideale per evitare o ridurre qualsiasi operazione meccanica di carteggiatura e/o di sbiancamento con agenti chimici.

CICLO APPLICATIVO**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

Legno ammalorato già trattato con impregnanti (poro aperto): Carteggiare, spolverare, pulire e sgrassare accuratamente le superfici da trattare. Applicare nel senso della "fibra" due mani a pennello di **WOODY FRENAFUNGO** diluito al 5-10% con acqua.

Ad essiccamento avvenuto, applicare due mani di finitura ad acqua oppure a solvente della Linea Woody, rispettando le relative modalità applicative previste.

Legno ammalorato già trattato con vernici (poro chiuso): carteggiare sempre nel senso della fibra, eliminando completamente i vecchi strati di vernice non aderenti, e pulire accuratamente le superfici da trattare; in particolari casi può essere necessario procedere con l'impiego di sverniciatori.

Se necessario procedere alla stuccatura delle zone più degradate (con stucco specificatamente solo per interno). Applicare nel senso della "fibra" due mani a pennello di **WOODY FRENAFUNGO** diluito al 5-10% in volume con acqua; ad essiccamento avvenuto applicare due mani di finitura ad acqua oppure a solvente della "Linea Woody".

Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.

Legno ammalorato già trattato con cicli a smalto: come reale opportunità, può essere applicato anche come fondo per passare da cicli a smalto a cicli a vernice.

AVVERTENZE

Assicurarsi che il supporto sia asciutto e stagionato con umidità inferiore al 15-20 %.

Il legno trattato con **WOODY FRENAFUNGO** è generalmente sovraverniciabile trascorse le 18-24 ore a 23° C e 65% U.R.

Per manufatti esposti costantemente agli agenti atmosferici ed alle intemperie, si consiglia di applicare due mani **WOODY FRENAFUNGO** diluito al 15% in volume con acqua, evitando di generare eccessivo spessore applicato.

Per supporti estremamente lisci e/o piattati è possibile il solo ripristino del tono cromatico.

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +10 °C. Conservare il prodotto in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

FONDO PIGMENTATO RINNOVA LEGNO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE.

Applicabile su manufatti in legno ammalorato ed invecchiato purché stagionato, con proprietà elastiche per il ripristino e la manutenzione di manufatti che richiedano cicli di ripristino protettivi ed estetici.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Resa Teorica Per mano mq/lit. 8-10 in funzione dell'assorbimento del supporto		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo 5-10 % in volume	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere 2 ORE		Peso specifico kg/l 1,24 ± 0,03		Applicazione a pennello 5-10 % in volume	
Colori ABETE NATURALE		Secco al tatto 6 ORE		Solidi in volume 54% ± 2%		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità Krebs 90 K.U.		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 24 ORE a 23°C 65% U.R.		Carteggiabilità 24 ORE		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.jcolors.com