



FONDO OPACO AD ACQUA

A – 05 / ED. 09-18

CLASSIFICAZIONE COV Pittura per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)
Il prodotto FONDO OPACO AD ACQUA contiene al massimo 30 g/l COV

CARATTERISTICHE Fondo ad acqua opaco per ogni tipo di smalto all'acqua, con un elevato potere coprente e riempitivo, ideale per chiudere i pori del legno e le lievi asperità delle pareti prima della finitura a smalto. Il prodotto risulta carteggiabile dopo 8-12 ore dall'applicazione.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti.
Legno: asportare vecchi strati di pittura non aderenti, stuccare carteggiare e spolverare.
Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire le macchie di sporco.
Muri vecchi: rimuovere le vecchie pitture, pulire le macchie di sporco.

FINITURA
Applicare una mano di FONDO OPACO AD ACQUA, lasciare asciugare per almeno 24 ore.
A completa essiccazione avvenuta, procedere con il prodotto di finitura previsto.

AVVERTENZE Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO Applicazione del FONDO OPACO AD ACQUA a base di resina acrilica pigmenti e cariche riempitive ad alto potere stuccante, su superfici in legno opportunamente predisposte, in due strati di 25 Micron secchi ciascuno.

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
10 mq/l	ACQUA	ACQUA	5 %
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	30'	=	5 %
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO	1 ORA	65	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	24 ORE	110 K.U.	20 % Ø UGELLI = 1,5 – 1,7 mm PRESSIONE = 3 atm
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	24 ORE	=	20 % Ø UGELLI = 1,5 – 1,7 mm PRESSIONE = 3 atm



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com