



## ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA

A – 11 / ED. 08-18

**CLASSIFICAZIONE COV** Pittura monocomponente ad alte prestazioni.  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/i): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)  
Il prodotto ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA contiene al massimo 450 g/l COV

**CARATTERISTICHE** Antiruggine a base di resina sintetica ed ossidi di ferro, con ottima copertura e pennellabilità. Ideale per carpenterie metalliche e manufatti in ferro. Disponibile nei colori: GRIGIO, ROSSO e ARANCIO. Il prodotto è formulato esclusivamente per utilizzo professionale.

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**  
**Ferro:** rimuovere accuratamente eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, spolverare, pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

**FINITURA**  
Applicare una o due mani di ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA con un intervallo di 24 ore, lasciare asciugare perfettamente per almeno 24 ore. Carteggiare e spolverare.  
A completa essiccazione avvenuta, procedere con il prodotto di finitura previsto.

**AVVERTENZE** Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

**VOCE DI CAPITOLATO** Applicazione del fondo anticorrosivo ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA a base di resina sintetica, su superfici metalliche opportunamente predisposte, in uno o due strati di 35 Micron ciascuno, e successivamente applicare come finitura due strati di smalto.

**DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'**

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
14 mq/l	ACQUA RAGIA	ACQUA RAGIA	MAX 10 %
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	2 ORE	1,4 – 1,6	MAX 10 %
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
ROSSO, GRIGIO, ARANCIO	6 - 10 ORE	50	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	24 ORE	150" FORD 4	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	24 ORE	35 °C	=



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

**NOTE** Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

[www.vipvernici.it](http://www.vipvernici.it)



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - [info@jcolors.com](mailto:info@jcolors.com)