



FONDO OPACO PER LEGNO E MURI

A – 19 / ED. 09-18

CLASSIFICAZIONE COV

Primer
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/g): 350 g/l (2010)
Il prodotto SOTTOSMALTO PER ESTERNO contiene al massimo 350 g/l COV

CARATTERISTICHE

Pittura opaca bianca particolarmente adatta per la preparazione di superfici di legno e per muri all'interno.
Dotata di ottimo potere riempitivo, permeabilità e dilatazione, è facilmente carteggiabile dopo 5 - 6 ore.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo: il supporto deve essere perfettamente asciutto, carteggiare e spolverare.

Legno già trattato: se la pittura di fondo è ben aderente, carteggiare e spolverare, diversamente rimuovere completamente la vernice con idoneo sverniciatore.

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire le macchie di sporco.

Muri vecchi: rimuovere le vecchie pitture, pulire le macchie di sporco. Stuccare con JUSTUCK stucco in pasta o RIEMPSTUCK stucco in polvere, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

FINITURA

Applicare due mani di FONDO OPACO PER LEGNO E MURI, con un intervallo di 12 ore, carteggiando tra l'una e l'altra mano.

A completa essiccazione avvenuta, almeno 24 ore, procedere con il prodotto di finitura previsto.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due o più strati di FONDO OPACO PER LEGNO E MURI allo spessore di 35 Micron ciascuno su fondi in legno opportunamente predisposti, carteggiando tra una mano e l'altra.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
16 mq/l	ACQUA RAGIA	ACQUA RAGIA	MAX 5 %
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	1 ORA	1,7	MAX 5 %
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO	2 - 3 ORE	55 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
NO / SI	5 - 6 ORE	95 K.U.	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	12 ORE	35 °C	=

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com