



## SOL 99 – SMALTO LUCIDO PER INTERNI ED ESTERNI

B – 13 / ED. 08-18

### CLASSIFICAZIONE COV

Pittura monocomponente ad alte prestazioni  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/d): 300 g/l (2010)  
Il prodotto SOL 99 contiene al massimo 300 g/l COV

### CARATTERISTICHE

Smalto sintetico lucido per legno e ferro, dotato di ottima copertura, pennellabilità ed elevata resistenza agli agenti atmosferici.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Ferro:** rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, utilizzare se necessario un comune convertitore di ruggine e spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

Applicare due mani di ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA MINIO o ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA o ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA, lasciare asciugare per almeno 24 ore, carteggiare e spolverare applicare una o due mani di SOTTOSMALTO.

**Lamiera zincata:** pulire i sali di zinco, sgrassare accuratamente con solvente o con idonei tensioattivi, applicare una mano di PRIMER SPECIALE A SOLVENTE, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

**PVC:** sgrassare accuratamente, applicare una mano di PRIMER SPECIALE A SOLVENTE, lasciare asciugare perfettamente per almeno 24 ore.

**Legno nuovo:** stuccare eventuali buchi con stucco idoneo, lasciare asciugare carteggiare e spolverare.

**Legno già verniciato:** se in cattive condizioni rimuovere le vecchie pitture e carteggiare, se in buone condizioni, sgrassare e carteggiare. Applicare una o due mani di FONDO OPACO PER LEGNO E MURI all'interno o di SOTTOSMALTO all'esterno, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

#### FINITURA

Applicare due mani di SOL 99 con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

### AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati di 35 Micron ciascuno su fondi opportunamente predisposti di SOL 99, smalto sintetico lucido e pigmenti altamente selezionati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'

|   |                             |   |   |
|---|-----------------------------|---|---|
| <b>RESA TEORICA</b><br>(in funzione<br>dell'assorbimento del<br>supporto) | <b>DILUENTE</b>             | <b>PULIZIA ATTREZZI</b>                   | <b>APPLICAZIONE A RULLO</b>               |
| 14 mq/l   | DILUENTE SINTETICO          | DILUENTE SINTETICO                        | MAX 5 %                                   |
| <b>ASPETTO E FINITURA</b>   | <b>FUORI POLVERE</b>        | <b>PESO SPECIFICO (Kg/l)</b>              | <b>APPLICAZIONE A<br/>PENNELLO</b>        |
| LUCIDO  | 2 – 3 ORE                   | 0,95 – 1,1                                | MAX 5 %                                   |
| <b>COLORI</b>   | <b>SECCO AL TATTO</b>       | <b>SOLIDI IN VOLUME</b>                   | <b>APPLICAZIONE A<br/>SPATOLA</b>         |
| BIANCO CARTELLA /<br>COLORSTUDIO /<br>COLORSTUDIO<br>EVOLUTION            | 6 – 7 ORE                   | 56 ± 3                                    | =   |
| <b>ESTERNI / INTERNI</b>  | <b>SECCO IN PROFONDITA'</b> | <b>VISCOSITA'</b>                         | <b>APPLICAZIONE A<br/>SPRUZZO AD ARIA</b> |
| SI / SI   | 24 ORE                      | 85 - 90 K.U.                              | =   |
| <b>VITA DI STOCCAGGIO</b>   | <b>SOVRAVERNICIABILITA'</b> | <b>TEMPERATURA DI<br/>INFIAMMABILITA'</b> | <b>APPLICAZIONE A<br/>SPRUZZO AIRLESS</b> |
| 36 MESI   | 24 ORE                      | 35 °C                                     | =   |

**NOTE** Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

[www.vipvernici.it](http://www.vipvernici.it)



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - [info@jcolors.com](mailto:info@jcolors.com)