



SCHILD 07

B – 30 / ED. 08-18

CLASSIFICAZIONE COV

Pittura monocomponente ad alte prestazioni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. Bs/i): 500 g/l (2010)
Il prodotto SCHILD 07 contiene al massimo 500 g/l COV

CARATTERISTICHE

Smalto semilucido per applicazione diretta su lamiere zincate e P.V.C. a base di speciali resine acriliche che, oltre ad assicurare una perfetta adesione al supporto, forniscono un eccellente mantenimento dell'aspetto estetico originale nel tempo.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Lamiera zincata nuova: sgrassare accuratamente con idonee soluzioni detergenti acide/alcaline o idonei solventi per rimuovere tutti i residui chimici del bagno di zincatura. Lavare accuratamente con acqua/vapore.

Lamiera zincata vecchia: rimuovere accuratamente sali bianchi e/o ruggine presente sul supporto mediante spazzolatura o carteggiatura; lavare accuratamente con acqua/vapore contenenti idonei tensioattivi.

Materie plastiche: sgrassare le superfici con idonei tensioattivi e risciacquare con acqua.

Ferro: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, utilizzare se necessario un comune convertitore di ruggine e spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

Applicare due mani di ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA MINIO o ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA o ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

FINITURA

Applicare una o due mani di SCHILD 07 direttamente su supporto pulito con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

Su supporti in ferro è necessario utilizzare, come descritto nella fase di preparazione, un primer anticorrosivo tipo ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA MINIO o ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA o ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C. Il prodotto non è tinteggiabile.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due mani di fondo/finitura SCHILD 07 allo spessore di 35 Microns per mano ciascuno su fondi metallici, lamiera zincata o P.V.C. opportunamente preparati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
13 - 14 mq/l	DILUENTE SINTETICO/NITRO	DILUENTE SINTETICO/NITRO	=
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
SEMILUCIDO	30 – 60 MINUTI	1,3	5 - 10 %
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO / NERO / TINTE DI CARTELLA	2 – 3 ORE	49 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	24 ORE	120 K.U.	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
36 MESI	24 - 36 ORE	35 °C	=

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com