



## CASABLANCA TRASPIRANTE

E – 25 / ED. 04-19

**CLASSIFICAZIONE COV** Pittura opaca per pareti e soffitti interni  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010)  
Il prodotto CASABLANCA TRASPIRANTE contiene al massimo 30 g/l COV

**CARATTERISTICHE** Pittura murale a base di copolimeri vinilici per interni con particolari principi attivi che le conferiscono una elevatissima resistenza alle muffe, anche in condizioni ambientali severe. Le sue caratteristiche di grande copertura, buona dilatazione, buon punto di bianco e la grande facilità di applicazione permettono ottimi risultati con costi contenuti. Diluibile con acqua fino al 50% è ideale anche per grandi superfici.

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**  
In generale i supporti devono essere maturi, puliti e ben asciutti. In caso di presenza di muffe ed efflorescenze trattare con appositi prodotti rimuovendo tutta la muffa presente.  
**Pareti nuove con finitura a civile, gesso e cartongesso:** in caso di superfici irregolari procedere con il livellamento delle stesse utilizzando lo stucco in polvere RIEMPSTUCK oppure JUSTUCK stucco in pasta. Se i supporti risultano molto assorbenti si consiglia di applicare una mano di fissativo isolante JUFOND, JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1.  
**Pareti già trattate con pitture traspiranti:** rimuovere accuratamente dalla superficie eventuali frammenti di intonaco poco aderenti o sfarinanti. Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK oppure JUSTUCK stucco in pasta, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante JUFOND, JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1.  
**Pareti già trattate con pitture lavabili:** Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante JUFOND, JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1.  
**FINITURA**  
A superficie completamente asciutta, applicare almeno 2 mani di CASABLANCA TRASPIRANTE con un intervallo di almeno 6 ore l'una dall'altra.

**AVVERTENZE** Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

**VOCE DI CAPITOLATO** Applicazione della pittura CASABLANCA TRASPIRANTE, opaca, per interni mediante pennello o rullo a due mani.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI  
PRESTAZIONALI  
(NORMATIVA UNI  
EN 13300)

<b>Rapporto di contrasto</b>	ISO 6504-3	Classe 3
<b>Lavabilità</b>	ISO 11998	Classe 4
<b>Brillantezza (gloss)</b>	ISO 2813	< 5 Opaco profondo
<b>Finezza di macinazione</b>	ISO 1524	Fine
<b>Presa di sporco</b>	UNI 10792	Alta > 15

DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'

<b>RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)</b>	<b>DILUENTE</b>	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	<b>APPLICAZIONE A RULLO</b>
12 - 16 mq/l	ACQUA	ACQUA	MAX 40 % IN VOLUME
<b>ASPETTO E FINITURA</b>	<b>FUORI POLVERE</b>	<b>PESO SPECIFICO (Kg/l)</b>	<b>APPLICAZIONE A PENNELLO</b>
OPACO	15 - 30 MIN	1,60 - 1,70	MAX 50 % IN VOLUME
<b>COLORI</b>	<b>SECCO AL TATTO</b>	<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	<b>APPLICAZIONE A SPATOLA</b>
BIANCO / COLORSTUDIO EVOLUTION	1 - 2 ORE	=	=
<b>ESTERNI / INTERNI</b>	<b>SECCO IN PROFONDITA'</b>	<b>VISCOSITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA</b>
NO / SI	24 ORE	40.000 cps	MAX 40 - 50% IN VOLUME
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	<b>TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS</b>
36 MESI	6 ORE	=	=

**NOTE**

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

[www.vipvernici.it](http://www.vipvernici.it)



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - [info@jcolors.com](mailto:info@jcolors.com)