

CALCE A PENNELLO
Pittura a base di calce bicarbonata additivata

L-03



Pittura opaca per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).

Il prodotto Calce a pennello contiene al massimo 0,5 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura a base di calce spenta a lunga stagionatura, terre naturali, additivi in polvere non filmogeni. Particolarmente indicata per la decorazione di superfici murali all'esterno ed all'interno.

Insensibile all'attacco di muffe, funghi e batteri. Pigmentabile con coloranti universali polimerici inorganici.

Dotata di eccellente traspirabilità.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Predisporre i ponteggi in modo da consentire un'applicazione più agevole e continua sino alle interruzioni strutturali (marcapiani, fughe, spigoli).

Intonaci nuovi: applicare direttamente due o tre mani di **CALCE A PENNELLO** con pennello preferibilmente tondo.

La prima mano è da preferirsi di colore bianco secondo tradizione.

In caso di supporti troppo asciutti, inumidire con acqua. Intervallare le mani di 9-12 ore una dall'altra.

Intonaci vecchi o rappezzati con vecchie pitture: asportare le tracce di pittura, di funghi e di muffe. Effettuare accurata idropulizia e sul supporto ancora umido, applicare direttamente due o tre mani di **CALCE A PENNELLO**, intervallate di 12 ore una dall'altra.

Diluire la prima mano con acqua al 40-50% e la seconda mano al 25-30%.

Premiscelati: carteggiare le stuccature e le sbavature, pulire le macchie di sporco, applicare una mano di PONTE DI ANCORAGGIO. Data la grande quantità di premiscelati esistenti, raccomandiamo sempre prove di applicazione su piccole superfici prima di eseguire il lavoro finale, applicare direttamente due o tre mani di **CALCE A PENNELLO**, intervallate di 12 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Proteggere gli occhi durante l'applicazione. In caso di contatto lavarsi con abbondante acqua. Sfumature chiare e scure sono caratteristiche del prodotto. Utilizzare lo stesso lotto di produzione per singoli lavori. Non applicare su fondi di cemento compatti e su precompressi. Per colori realizzati a tintometro mescolare con trapano ed apposita elica.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a spatola di **CALCE A PENNELLO** a base di calce con additivi non filmogeni in quantità inferiore al 5% ed inerti selezionati di media granulometria su fondo opportunamente preparato.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70°% DI UMIDITA' RELATIVA

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|
| Resa Teorica Per mano mq/lit. 10 | | Diluyente ACQUA | | Pulizia attrezzi ACQUA | | Applicazione a rullo 30% | |
| Aspetto e finitura OPACO | | Fuori polvere = | | Peso specifico kg/l 1,35 | | Applicazione a pennello 1° 40-50% - 2° 25-30% | |
| Colori BIANCO e COLORSTUDIO | | Secco al tatto 5 - 6 ORE | | Solidi in volume = | | Applicazione a spatola = | |
| Esterni / interni SI/SI | | Secco in profondità = | | Viscosità PASTOSO | | Applicazione a spruzzo ad aria = | |
| Vita di stoccaggio 12 mesi | | Sovraverniciabilità 9 - 12 ORE | | Temperatura di infiammabilità = | | | |

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 –www.vipvernici.it